

FDA
EC
USDA

PU65A transparent glatt

Artikel Nr.	Banddicke		max. Bandbreite		ca. Gewicht* kg/100m	Gebindegröße		Aufschlag auf Mind.-Scheiben-Ø	
	mm	inch	mm	inch		m	(ft)	mm	inch
FBFG150X1TG	1,0	3/64	140	5,5	18,0	50	(164)	+ 10,0	+ 0,4
FBFG150X16TG	1,6	1/16	140	5,5	28,8	50	(164)	+ 15,0	+ 0,6
FBFG150X2TG	2,0	5/64	140	5,5	36,0	50	(164)	+ 20,0	+ 0,8
FBFG150X3TG	3,0	1/8	140	5,5	54,0	50	(164)	+ 30,0	+ 1,2
FBFG150X4TG	4,0	5/32	140	5,5	72,0	50	(164)	+ 40,0	+ 1,6

ca. 72° Shore A

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,85 | PE: ca. 0,5 | HDPE: ca. 0,45 | FDA/EC/USDA-konform**

* Bandbreite 140 mm

** beschränkte Eignung EC