

FDA
EC
USDA

PU80A orange glatt

Artikel Nr.	Profil- abmessung mm	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100 m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)*	
				ft	(m)	mm	inch	kg	lbs
FBJ6YOG	6 x 4 (Y)	0,19	2,3	100	30,48	40	1,6	6,2	13,7
FBJ8MOG	8 x 5 (M)	0,32	4,0	100	30,48	45	1,8	10,3	22,6
FBJ10ZOG	10 x 6 (Z)	0,48	6,0	100	30,48	55	2,2	15,4	33,9
FBJ13AOG	13 x 8 (A)	0,82	10,0	100	30,48	85	3,3	26,3	57,9
FBJ17BOG	17 x 11 (B)	1,46	18,0	100	30,48	110	4,3	46,9	103,1
FBJ22COG	22 x 14 (C)	2,40	29,0	100	30,48	150	5,9	77,0	169,5
FBJ32DOG	32 x 20 (D)	5,00	62,0	100	30,48	220	8,7	160,5	353,1

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8 %

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,65 | PE: ca. 0,35 | HDPE: ca. 0,30 | FDA/EC/USDA-konform

* = bei Reibwert μ :0,5

gezahnte Ausführung möglich

