

FDA  
EC  
USDA

# PU85A sapphire blue smooth, reinforced polyester

Order No.	Diameter Ø		Cross section cm <sup>2</sup>	approx. weight kg/100 m	Standard Roll		Recommended Min. pulley Ø		Fmax/belt (Standard)*		Fmax/belt (overlap)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRK060LGAAC	6,0	7/32	0,283	3,4	100	328	60	2,4	9,7	21,3	21,6	47,5
FBRK063LGA	6,3	1/4	0,310	3,8	100	328	65	2,6	10,7	23,6	23,9	52,5
FBRK070LGA	7,0	9/32	0,385	4,7	100	328	70	2,8	13,1	28,9	29,3	64,4
FBRK080LGA	8,0	5/16	0,500	6,0	100	328	80	3,2	17,2	37,8	38,3	84,2
FBRK095LGA	9,5	3/8	0,710	8,5	100	328	95	3,7	24,4	53,8	54,5	119,8
FBRK100LGA	10,0	7/16	0,785	9,4	50	164	100	3,9	26,9	59,1	59,9	131,7
FBRK120LGA	12,0	15/32	1,130	13,5	50	164	120	4,7	38,8	85,3	86,4	190,1
FBRK125LGA	12,5	1/2	1,230	14,8	50	164	125	4,9	42,2	92,9	94,1	206,9
FBRK150LGA	15,0	19/32	1,770	21,5	50	164	150	5,9	60,8	133,8	135,5	298,0

approx. 88° Shore A

Recommended pretension

0,5...2 %

Coefficient of friction  $\mu$ : Steel: approx. 0,60 | PE: approx. 0,35 | HDPE: approx. 0,30 | FDA/EC/USDA compliant

\* = coefficient of friction  $\mu$ :0,5